



- MANDIL DELANTAL
TERMOSELLADO Y COCIDO
(REFORZADO)
- MATERIAL:
PVC/POLIESTER/PVC DOBLE
FAZ MIRAGE 630GRS
- CINTAS DE POLIPROPILENO
NEGRA Y REGULADORES
IMPORTADOS
- COLORES: BLANCO,
NARANJA, AZUL, ROJO, VERDE,
AMARILLO, OTROS SEGUN
REQUERIMIENTO ESPECIAL.
- MEDIDAS: SEGÚN
REQUERIMIENTO

MANDIL

DOBLE FAZ

CKMAN00002

PROPIEDADES FISICAS:

ESPESOR: 0.52 MM +/- 0.02

PESO: 630GRS - DIN EN ISO 2286-2

PROPIEDADES MECANICAS:

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIEMBRE

MD 1572.5 N/50MM $\geq$ 1400 DIN 53354

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA

CD 1206.7 N/50MM $\geq$ 1000 DIN 53354

ALARGAMIENTO (ELONGACIÓN) URDIEMBRE

MD 24 % ENTRE 20-30 DIN 53354

ALARGAMIENTO (ELONGACIÓN) TRAMA

CD 28 % ENTRE 25-35 DIN 53354

RESISTENCIA AL RASGADO URDIEMBRE

MD 434.90 N $\geq$ 200 DIN 53363

RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA

CD 433.7 N $\geq$ 250 DIN 53363

ADHERENCIA FRENTE .

55.3 N/50 MM $\geq$ 42 DIN 53357

ADHERENCIA REVÉS .

54.0 N/50 MM $\geq$ 42 DIN 53357

CONDICIONES DE LA PRUEBA TEMPERATURA 25°C

CONDICIONES DE LA PRUEBA HUMEDAD 55%

MAQUINA DE ENSAYO MAQUINA DE TRACCIÓN



APLICACIONES

- TRABAJOS CON RIESGOS DE SALPÍCADURAS.
- TRABAJOS A INTEMPERIE.
- TRABAJOS EN ZONAS HÚMEDAS Y DE LLUVIA.
- SALPICADURAS DE QUÍMICOS EN BAJAS CONCENTRACIONES.
- RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES VEGETALES Y ANIMALES
- MINERÍA, AGROINDUSTRIA, PETROLERA, CONSTRUCCIÓN, TELECOMUNICACIONES, INDUSTRIA EN GENERAL, ALIMENTOS, ENTRE OTROS.

CORPORACION KAFEERS S.A.C

20602798802

ATAHUALPA 210 OF. C 115, MIRAFLORES, LIMA, PERÚ
URB. IGNACIO MERINO II ETAPA MZ F LOTE 10, PIURA, PIURA (SUCURSAL NORTE)
MARCELINO TORRES 528, EL AGUSTINO (ALMACEN LIMA)

www.corpkafers.com

✉ ventas1@corpkafers.com
ventas2@corpkafers.com
ventas3@corpkafers.com

☎ +511-943509170

MANDIL DOBLE FAZ

CKMAN00002

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- NO EXPONERSE A RIESGOS PARA LOS CUALES LA PRENDA NO ESTÉ RECOMENDADA.
- ALMACENAR EN LUGARES QUE NO ESTÉN EXPUESTOS A LA LUZ SOLAR DIRECTA, MANTENERLOS EMPAQUETADOS Y LIBRES DE EXPOSICIÓN A RIESGOS QUÍMICOS, FÍSICOS (HUMEDAD, POLVO, CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y ALTAS O BAJAS TEMPERATURAS) Y BIOLÓGICOS.
- REVISE EL MANDIL DESPUÉS DE CADA USO Y DÉJELO SECAR A TEMPERATURA AMBIENTE.
- LIMPIE LA PRENDA CON UNA SOLUCIÓN JABONOSA SUAVE (JABÓN NEUTRO, TRAPO Y AGUA). DEJE LA PRENDA EXTENDIDA EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, PARA ASEGURAR EL SECADO Y EVITANDO LA LUZ SOLAR DIRECTA; GUÁRDELA SI ESTÁ LIMPIA Y SECA.
- SI EL ABRIGO SUFRE ROTURAS O DESGARROS, REEMPLÁCELO DE INMEDIATO.

WWW.CORPKAFERS.COM